

www.bestfloors.pl

www.podlogi-premium.pl

Zależność wilgotności względnej powietrza, temperatury na wilgotność drewna

Temperatura powietrza	10°	15°	20°	25°	30°
Względna wilgotność powietrza	Wilgotność drewna				
20%	4,7%	4,7%	4,6%	4,4%	4,3%
30%	6,3%	6,2%	6,1%	6,0%	5,9%
40%	7,9%	7,8%	7,7%	7,6%	7,5%
45%	8,6%	8,4%	8,3%	8,1%	7,9%
50%	9,4%	9,3%	9,2%	9,0%	9,0%
55%	10,1%	10,0%	9,9%	9,7%	9,4%
60%	11,1%	11,0%	10,8%	10,6%	10,5%
65%	12,0%	12,0%	11,8%	11,5%	11,2%
70%	13,3%	13,2%	13,0%	12,8%	12,6%
80%	16,2%	16,3%	16,0%	15,8%	15,6%
90%	21,2%	20,8%	20,6%	20,3%	20,1%

Niniejsza tabelka ma wartości orientacyjne.

Optymalne warunki dla podłogi drewnianej to:

- wilgotność powietrza: 40 – 60%
- temperatura: 18-22°C

Chcesz się więcej dowiedzieć, zadzwoń: 790 564 566